

PASY NAPĘDOWE · OLEJE · SMARY

ul. XXX-lecia PRL 21c
58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 846 13 17
tel./fax 74 845 00 40
e-mail: pastech@pastech.pl
www.pastech.pl

Taśmy przenośnikowe piekarnicze o konstrukcji tkaninowej

Oznaczenie taśmy	Grubość taśmy (mm)	Wytrzymałość taśmy na rozciąganie (daN/cm)	Masa taśmy (kg/m ²)	Napężenie przy 1% wydłużeniu k _{1%} (N/mm)	Minimalna średnica bębna (mm)	Taśma do pracy		Dopuszczalna temp. Pracy (°C)		Atest PZH
						po stole	po krążnikach	krótko-trwałej	długo-trwałej	
F/2ET2081/1,0	1,0	100	0,98	5	6	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/2ET2081/1,0P	1,0	100	1,17	5	6	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/2ET2402/1,2	1,2	110	1,03	6	10	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/2ET2402/1,2P	1,2	110	1,22	6	10	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/2BT45/1,6	1,6	60	1,10	4	8	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/2BT45/1,6P	1,6	60	1,30	4	8	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/BT45,ET/1,6	1,6	80	1,15	5	10	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/BT45,ET/1,6P	1,6	80	1,35	5	10	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/2ET40/1,6	1,6	120	1,18	8	20	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/2ET40/1,6P	1,6	120	1,37	8	20	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/ET;MAN,T/2,5	2,5	60	1,68	4	25	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/ET;MAN,T/2,5P	2,5	60	1,88	4	25	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/ET;MAN/2,5	2,5	60	1,45	4	25	tak	tak	-30/100	-30/100	+
F/BT72,ET/2,0	2,0	120	1,55	6	30	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/BT72,ET/2,0P	2,0	120	1,75	6	30	nie	tak	-30/110	-30/100	+
F/2BT72/3,0	3,0	100	2,02	6	35	tak	tak	-30/110	-30/100	+
F/2BT72/3,0P	3,0	100	2,22	6	35	nie	tak	-30/110	-30/100	+

